



# MULTILIJM STRONG & SAFE

## SUPERSTERKE, SUPERSNELLE EN CORRIGEEBARE MULTILIJM.



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Supersterke, supersnelle en corrigeerbare multilijm voor alle (kleine) reparaties en hobby-klussen in & om het huis en op kantoor. Handig in gebruik: lijmt de vingers niet direct aan elkaar, corrigeerbaar, eenvoudig doseerbaar en transparant.

### TOEPASSINGSGBIED

Lijmt extreem krachtig en snel vrijwel alle flexibele, harde, poreuze en niet-poreuze materialen. Zoals aardewerk, porselein, kunststof, metaal, hout, glas, leer, rubber, polystyreenschuim (piepschuim), papier en karton. Enkele voorbeelden: een kapotte leren tas, een afgebroken deel van een huishoudelijk apparaat, een loszittend stuk fineer, een gebroken beeldje of fotolijstje, een siersteentje in een sieraad. Ook zeer geschikt voor het vervaardigen van hobbywerken en bij het knutselen. Niet geschikt voor het repareren, lijmen van kleding stukken van (kunst)leer. Niet geschikt op plaatsen met een permanent hoge vochtigheidsgraad en/of een langdurig contact met water. Niet geschikt voor PE, PP en PTFE.

### EIGENSCHAPPEN

- lijmt niet onmiddellijk de vingers aan elkaar
- corrigeerbaar
- geurloos en oplosmiddelvrij
- final strength up to 50 kg/cm<sup>2</sup>
- schok- en trillbestendig
- handvast in 20 seconden tot enkele minuten
- transparant
- flexibel
- gelvormig; druipt niet en loopt niet van verticale oppervlakken af

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij temperaturen beneden +10°C.

**Eisen oppervlakken:** Zorg dat de te lijmen vlakken precies op elkaar passen en droog, stof- en vetvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Metalen licht opschuren.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Direct uit de tube verwerkbaar m.b.v. de fijne doseerpunt. Bij eerste gebruik: open de verpakking door de dop op de tube te draaien. De te verlijmen oppervlakken moeten droog en stof- en vetvrij zijn. Breng een dun laagje lijm eenzijdig aan. Druk de delen op elkaar. Lijmverbinding blijft ca. 20 seconden nastelbaar. De te verlijmen oppervlakken moeten precies dezelfde vorm en grootte hebben. Hoe dunner de lijmlaag, hoe groter de eindsterkte.

**Vlekken/resten:** Natte, verse vlekken verwijderen met een pluisvrije doek en aceton. Opgedroogde vlekken zijn moeilijk te verwijderen. Aceton lost de lijm (slechts zeer langzaam) op.

**Tips:** Hoe dunner de lijmlaag, hoe sneller en groter de eindsterkte.

**Aandachtspunten:** Bevat cyanoacrylaat. Keeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Als het product in aanraking komt met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen. Bij contact met de huid, kan de lijm worden opgelost door het weken in een warm sopje. Breng vervolgens huidcrème aan. Buiten het bereik van kinderen houden.

### DROOGTIJDEN\*

**Handvast tijd:** ca. 20 seconden tot 3 minuten, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen. Na enkele minuten is de hechting voldoende voor praktisch gebruik.

**Eindsterkte na:** ca. 12 uur

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Vochtbestendigheid:** Goed

**Temperatuurbestendigheid:** Van -50°C tot +100°C

**UV-bestendigheid:** Goed

**Chemicaliënbestendigheid:** Goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** nieuw ontwikkeld - receptuur bevat deels cyanoacrylaat

**Kleur:** Transparant

**Viscositeit:** ca. Tixotroop

**Vastestofgehalte:** ca. 100 %

**Dichtheid:** ca. 1.09 g/cm<sup>3</sup>

**Eindsterkte:** ca. 490 N/cm<sup>2</sup>



# MULTILIJM STRONG & SAFE

## SUPERSTERKE, SUPERSNELLE EN CORRIGEERBARE MULTILIJM.

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele, vorstvrije en donkere plaats. Maximale houdbaarheid wordt bereikt door opslag onder +5°C (in de koelkast). 24 maanden houdbaar. Na opening ca. 6 maanden.