



SILICONE REMOVER

VOOR HET VEILIG EN GRONDIG VERWIJDEREN VAN RESTEN UITGEHARDE SILICONENKIT



VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Breng de pasta, na goed roeren, royaal op de ondergrond aan. Laat dit minimaal 30 minuten inwerken. Schoon vegen met een droge doek. Indien nodig handeling herhalen. Voor het aanbrengen van de nieuwe siliconenkit het oppervlak grondig ontvetten met bijv. spiritus.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dichtheid ca.:	0,84 g/cm ³
Viscositeit:	Gel

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie.

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Voor het grondig verwijderen van resten uitgeharde siliconenkit. Eenvoudig en veilig toepasbaar zonder beschadigingen.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het grondig verwijderen van resten uitgeharde siliconenkit in voegen of op ondergronden. Kan gebruikt worden op keramische tegels, glas, metalen, plastic, gelamineerd materiaal, aluminium en emaille.

Niet geschikt voor gebruik op nylon. Bij poreuze materialen en geverfde ondergronden kan vlekvorming optreden.

EIGENSCHAPPEN

Veilig toepasbaar zonder beschadigingen Eenvoudig aan te brengen Grondige werking

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en vetvrij zijn. Verwijder zo veel mogelijk van de bestaande siliconenkit.

Gereedschap: Gebruik een scherp mes/plamuurmes om de siliconenkit zo ver mogelijk weg te snijden en een droge doek voor de laatste restjes.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.